

SPECTRAL

COLOR TECHNOLOGY

Техническая карта

Spectral UNDER 365

Двухкомпонентный акриловый грунт

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Spectral UNDER 365
Spectral UNDER 365
Spectral UNDER 365
Spectral H 6525
Spectral SOLV 855



Акриловый грунт белый P1
Акриловый грунт серый P3
Акриловый грунт черный P5
Отвердитель стандартный, быстрый
Разбавитель для акриловых продуктов
стандартный, быстрый, медленный,
супермедленный
Добавка увеличивающая эластичность
Добавка, увеличивающая адгезию к
пластмассам









Spectral PLAST 775
Spectral PLAST 825

СВОЙСТВА







- Универсальный акриловый грунт
- Возможность нанесения без шлифования на оригинальные элементы с катафорезным покрытием
 - Может применяться как наполнитель или изолятор
 - Отличная сухая механическая обработка
 - Система спектральных оттенков серого
 - Гладкая поверхность
 - Для профессионального применения *

* Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе

ОСНОВАНИЯ						
Старые лаковые покрытия, включая термопластические краски	Обезжирить, подвергнуть сухой обработке P220 ÷ P360.					
Полиэфирные шпатлевки	Подвергнуть сухой обработке, для окончательной обработки P240 ÷ P320.					
Эпоксидные грунты	До 12 часов без шлифования, по истечению 12 часов шлифовать P320					
Сталь	Обезжирить, подвергнуть сухой шлифовке P120					
Оригинальные элементы с катодорезным покрытием.	Обезжирить смывкой Spectral EXTRA 785, без необходимости шлифования.					
Реактивные грунты (wash primer'y)	Наносить на сухое основание					
Пластмассы	См. руководство: RU_SI_Лакировка пластмасс.					
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, подвергнуть сухой шлифовке P280					
ГРАДАЦИЯ СЕРОГО						
P1	P2	P3	P4	P5		
P1: 100% P5: 0%	P1: 90% P5: 10%	P1: 70% P5: 30%	P1: 30% P5: 70%	P1: 0% P5: 100%		
	P1: 70% P3: 30%		P3: 50% P5: 50%			
ВНИМАНИЕ: Грунты или добавку смешивать в указанных пропорциях (по весу или объему) перед добавлением отвердителя или разбавителя.						
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ						
	UNDER 365 H 6525 SOLV 855	Заполняющий вариант		Вариант с грунтованием		
		По объему	По весу	По объему	По весу	
		4	100	4	100	
		1	17	1	17	
		0,5	7,5	1	15	
ВЯЗКОСТЬ						
	DIN 4/20°C	Заполняющий вариант		Вариант с грунтованием		
		35±45 с		25±35 с		
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ						
Допустимые VOC II/B/c *			540 г/л			
VOC фактическое, заполняющий вариант			515 г/л			
VOC фактическое, вариант с грунтованием			539 г/л			
*Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/СЕ						
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ						
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и относительной влажности не более 80%.						

НАНЕСЕНИЕ				
	Традиционный пистолет с гравитационным питанием	Сопло	Давление	Расстояние
		1,6÷1,8 мм	ВНИМАНИЕ: учитывать указания производителя оборудования	
	Количество слоев	1÷3		
	Толщина одного (отдельного) сухого слоя	Заполняющий вариант	Вариант с грунтованием	
		55 мкм	40 мкм	
Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	4,1 м ² /л при 100 мкм	7,8 м ² /л при 50 мкм		
	Долговечность смеси при 20° С	1 ч.		
	Испарение между слоями	1÷3 мин	5÷10 мин	
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ				
	20°С	60°С		
	3 ч.	30 мин		
ВНИМАНИЕ: Время отверждения касается температур отдельных элементов.				
ПОКРЫВАЕТСЯ				
Покрывается продуктами Spectral Base, Spectral Wave и Spectral 2K. Для варианта мокрым по мокрому покрывную краску можно наносить по истечении 15 мин/20°С. Максимальное время нанесения следующего слоя без матирования составляет 7 дней. По истечении минимум 8 часов от нанесения старательно обезжирьте грунт универсальной смывкой Extra 785.				
СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ				
	Расстояние Время в зависимости от типа и мощности лампы	Придерживаться рекомендаций производителя оборудования 10÷20 мин		
ВНИМАНИЕ: нагревание инфракрасной лампой можно начать не раньше чем через 10 минут от нанесения последнего слоя.				
ШЛИФОВАНИЕ				
	Сухая обработка	P360 ÷ P500		
	Мокрая обработка	P600 ÷ 1000		

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ				
	15±18°C	18±25°C	25±35°C	+35°C
Spectral SOLV 855	быстрый	стандартный	медленный	супермедленный
Spectral PLAST 775 ДОБАВКА УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ				
Для увеличения пластичности лакового покрытия на элементах из пластмасс или для увеличения устойчивости покрытия на удары камней (напр., передняя полоса, капот) добавлять 10 +30% Spectral PLAST 775 на готовую смесь Spectral UNDER 365 со Spectral H 6525, соответственно корректируя количество разбавителя.				
Spectral PLAST 825 ДОБАВКА, УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ АДГЕЗИЮ К ПЛАСТМАССАМ				
Для увеличения адгезии лакового покрытия на элементах из пластмасс (особенно из ПП и его смесей), добавлять 30% по объему Spectral PLAST 825 на компонент А.				
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ				
Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.				
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ				
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегать воздействия солнечных лучей				
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ				
Spectral UNDER 365	24 месяца /20°C			
Spectral H 6525 стандартный	18 месяцев/20°C			
Spectral H 6525 быстрый	12 месяцев/20°C			
Spectral SOLV 855	24 месяца /20°C			
Spectral PLAST 775	24 месяца /20°C			
Spectral PLAST 825	24 месяца/20°C			
БЕЗОПАСНОСТЬ				
См. Карту характеристики				
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
№ регистрации: 000024104				
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.				

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Spectral UNDER 365 ВАРИАНТ МОКРЫМ ПО МОКРОМУ				
Вариант мокрым по мокрому предназначен для применения в промышленных установках и в странах, в которых не применяются положения Директивы 2004/42/ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 апреля 2004 г. по вопросу ограничения выделения в атмосферу летучих органических соединений при использовании органических растворителей в некоторых красках и лаках, а также продуктах для обновления автомобилей.				
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ				
		По объему	По весу	
	Spectral UNDER 365	4	100	
	Spectral H 6525	1	17	
	SOLV 855 медленный	1,5	22	
ВЯЗКОСТЬ				
	DIN 4/20°C	18÷21 с		
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ*				
LZO по факту*		590 г/л		
*Для смеси готовой к нанесению				
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C				
НАНЕСЕНИЕ				
	Традиционный пистолет с гравитационным питанием	Сопло	Давление	Расстояние
		1,2÷1,4 мм	ВНИМАНИЕ: учитывать указания производителя оборудования	
	Количество слоев	1÷2		
	Толщина одного (отдельного) сухого слоя	20÷30 мкм		
	Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	11,2 м ² /л при 30 мкм		
	Долговечность смеси при 20° C	1,5 ч.		
	Испарение между слоями	5÷10 мин		
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ				
	15÷18°C	18÷25°C	25÷35°C	+35°C
Spectral SOLV 855	быстрый	стандартный	медленный	супермедленный

Spectral UNDER 365 ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ВАРИАНТ**ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:**

ВНИМАНИЕ! Для получения грунта с соответствующими параметрами, очень важно точно дозировать отдельные компоненты.

Количество смеси	Spectral UNDER 365	Spectral H 6525	Spectral SOLV 855
0,10 л	107 г	18 г	8 г
0,20 л	214 г	36 г	16 г
0,30 л	320 г	54 г	24 г
0,40 л	427 г	72 г	32 г
0,50 л	534 г	90 г	40 г
1,00 л	1067 г	179 г	80 г
2,00 л	2135 г	357 г	160 г

Spectral UNDER 365 ГРУНТУЮЩИЙ ВАРИАНТ**ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:**

Количество смеси	Spectral UNDER 365	Spectral H 6525	Spectral SOLV 855
0,10 л	98 г	17 г	15 г
0,20 л	196 г	33 г	29 г
0,30 л	294 г	49 г	40 г
0,40 л	392 г	66 г	59 г
0,50 л	489 г	82 г	73 г
1,00 л	979 г	164 г	147 г
2,00 л	1957 г	328 г	293 г

Spectral UNDER 365 ВАРИАНТ МОКРЫМ ПО МОКРОМУ**ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:**

Количество смеси	Spectral UNDER 365	Spectral H 6525	Spectral SOLV 855
0,10 л	91 г	15 г	20 г
0,20 л	182 г	30 г	40 г
0,30 л	273 г	45 г	61 г
0,40 л	364 г	60 г	80 г
0,50 л	455 г	74 г	102 г
1,00 л	910 г	150 г	200 г
2,00 л	1820 г	300 г	400 г

Примерные количества ингредиентов при применении Spectral PLAST 825 в количестве 30% по объему на компонент А.

Spectral UNDER 365 ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ВАРИАНТ

Количество смеси	Spectral UNDER 365	Spectral H 6525	Spectral SOLV 855	Spectral PLAST 825
0,10 л	88 г	15 г	6,5 г	16,5 г
0,20 л	177 г	30 г	13 г	33 г
0,30 л	265 г	45 г	20 г	50 г
0,40 л	353 г	60 г	26 г	66 г
0,50 л	441 г	74 г	33 г	83 г
1,00 л	882 г	149 г	66 г	166 г

Spectral UNDER 365 ГРУНТУЮЩИЙ ВАРИАНТ

Количество смеси	Spectral UNDER 365	Spectral H 6525	Spectral SOLV 855	Spectral PLAST 825
0,10 л	82 г	14 г	12 г	15 г
0,20 л	164 г	28 г	25 г	31 г
0,30 л	246 г	42 г	37 г	46 г
0,40 л	328 г	55 г	49 г	62 г
0,50 л	411 г	69 г	62 г	77 г
1,00 л	821 г	138 г	124 г	154 г

Spectral UNDER 365 ВАРИАНТ МОКРЫМ ПО МОКРОМУ

Количество смеси	Spectral UNDER 365	Spectral H 6525	Spectral SOLV 855	Spectral PLAST 825
0,10 л	77 г	13 г	17 г	14 г
0,20 л	154 г	26 г	35 г	29 г
0,30 л	230 г	39 г	52 г	43 г
0,40 л	307 г	52 г	69 г	58 г
0,50 л	384 г	65 г	87 г	72 г
1,00 л	768 г	129 г	173 г	144 г