

**Технический паспорт****COBRA WAX & ML****АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ВОСК ДЛЯ ШАССИ И ЗАКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 В 1**

СВОЙСТВА	
<p>COBRA WAX & ML – прозрачный воск с УФ-индикатором, используемый в местах, где требуется высочайшая антикоррозионная защита и как средство защиты закрытых профилей. Не содержит ароматических углеводородов. Обладает очень хорошими проникающими свойствами и способностью самостоятельно восстанавливать покрытие. Использование УФ-индикатора (светится синим цветом под воздействием УФ-излучения лампы) позволяет контролировать точность нанесения или проверять качество покрытия с течением времени. После высыхания образуется слегка липкое восковое покрытие, устойчивое к низкой и высокой температуре (от -25°C до +180°C).</p>	
ПРИМЕНЕНИЕ	
<p>Используется в качестве антикоррозионной защиты во многих отраслях промышленности:</p> <ul style="list-style-type: none">- автомобильной;- транспортной;- сельскохозяйственной;- металлургической;- судостроительной;- и т. д.	
ОСНОВАНИЯ	
Различные основания	Основание должно быть чистым, сухим, без ржавчины, пыли и жира
Перед нанесением на большие поверхности рекомендуется провести тест на адгезию к основанию.	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	
ЛОС II/B/e предельное*	840 г/л
ЛОС фактическое	502 г/л
* Для смеси, готовой к нанесению в соответствии с Директивой ЕС 2004/42/CE	
НАНЕСЕНИЕ	
Гидродинамический распылитель, пистолет для нанесения воска, обычный пистолет с гравитационной подачей с соплом 2,0-2,5, лакокрасочный пистолет COBRA SUPERIOR.	
Перед использованием перемешайте или встряхните упаковку в течение примерно 2 минут.	
Рекомендуемое давление при нанесении пистолетом	следует учитывать указания производителя оборудования
Рекомендуемое количество слоев	2 - 3
Испарение между слоями (при 20° C)	2 ч.
Рекомендуемая толщина покрытия	200 мкм
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	
Рекомендуется применять при температуре 15 - 25°C	
Наносить в хорошо проветриваемых помещениях.	
На COBRA WAX & ML нельзя наносить другие лакокрасочные покрытия.	



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
Сухость на отлип	2 ч / 20°C
Полностью сухой	24 ч / 20°C
АНТИКОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ	
Минимум 1000 часов Ri 0 для сухого слоя 100 мкм согласно PN-EN ISO 9227 / PN-EN ISO 4628	
ЦВЕТ	
Прозрачный, слегка желтоватый.	
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	
Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.	
СРОКИ ГОДНОСТИ	
COBRA WAX & ML	24 месяца / 20°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Паспорт безопасности	
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Регистрационный номер: 000024104	
<p>Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему уровню знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при соблюдении наших инструкций и выполнении работ в соответствии с принципами мастерства. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами.</p> <p>Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.</p>	