



Техническая карта

Дата составления: 07.05.2021,

Дата обновления: 07.05.2021

Версия: 1

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА

Грамматура 40 г/м²:

30 см x 280 м	Арт. №: 39300 (300000056)
60 см x 280 м	Арт. №: 39301 (300000057)
90 см x 280 м	Арт. №: 39302 (300000058)
120 см x 280 м	Арт. №: 39303 (300000059)

Грамматура 45 г/м²:

30 см x 280 м	Арт. №: 39310 (300003595)
60 см x 280 м	Арт. №: 39311 (300000060)
90 см x 280 м	Арт. №: 39312 (300000061)
120 см x 280 м	Арт. №: 39313 (300000062)

Грамматура 50 г/м²:

90 см x 20 м	Арт. №: 90671 (300008224)
--------------	---------------------------

Описание продукта:

Маскировочная бумага предлагается с поверхностной плотностью (грамматурой) 40, 45 и 50 г/м², а также в нескольких вариантах ширины, в зависимости от того, чего требует данный кузовной ремонт. Эффективно защищает от забрызгивания красками и лаком. Бумага двусторонняя с гладкой внешней стороной, устойчивой к проникновению красок и лаков. Продукт имеет однородную, равномерную плотность и не пылит, что помогает исключить риск покрасочных поправок. Предназначен для работы с разбавителями и водорастворимыми продуктами.

Характерные свойства:

- Обладает отличными защитными характеристиками;
- Эффективно задерживает лакокрасочный опыл;
- Прочная;
- Произведенная из возобновляемого сырья, не вредит окружающей среде, биоразлагаемый материал;
- Совместима со стойкой для пленки и бумаги Novol Арт. № 39953, 39954, 39955;

Технические характеристики:

	Значение			Метод исследований
Грамматура:	40 г/м²	45 г/м²	50 г/м²	PN-ISO 536
Допускаемое отклонение граматуры:	+/-2 г/м²	+/-2 г/м²	+/-2 г/м²	PN-ISO 536
Сопротивление продольному растяжению (MD) [кН/м]:	4,32 (мин. 3,53)	4,85 (мин. 3,97)		PN-EN-ISO-1924-2
Сопротивление поперечному растяжению (CD) [кН/м]:	1,76 (мин. 1,57)	1,99 (мин. 1,76)		PN-EN-ISO-1924-2
Сопротивление продольному раздиранию (MD) [мН]:	285 (мин. 230)	320 (мин. 270)		PN-EN-21974
Сопротивление поперечному раздиранию (CD) [мН]:	360 (мин. 300)	410 (мин. 360)		PN-EN-21974
Сопротивление продавливанию [кПа]:	210 (мин. 170)	240 (мин. 190)		PN-EN-ISO-2758
Водопоглощение Cobb60 [г/м²]	Макс. 30			PN-ISO-535

Срок годности и условия хранения и использования:

Маскировочная бумага в рулоне сохраняет самые лучшие свойства в течение 24 месяцев с даты производства. Хранить в сухом и проветриваемом помещении.

Примечания:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли факторы, находящиеся вне нашего контроля. Производитель оставляет за собой право модифицировать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию. Продукт, используемый по назначению, не является опасным продуктом.