

Технічний паспорт
TECH PLUS 1

Промислова заповнювальна м'яка шпатлівка

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Betox-50PC

Затверджувач

ЗАСТОСУВАННЯ

- Транспортні засоби
- Машини та обладнання

ВЛАСТИВОСТІ

- М'яка в обробці
 - Добра здатність до заповнення
 - Можливість нанесення товстих шарів
 - Добра адгезія до різних основ
- Швидке досягнення стану, придатного для шліфування

09.02.2024

ОСНОВИ		
Старі лакофарбові покриття	Знежирити, зашліфувати насухо P220 ÷ P240, знежирити.	
Поліефірні ламінати	Знежирити, зашліфувати насухо P80 ÷ P120, знежирити.	
Сталь, оцинкована сталь	Знежирити, зашліфувати насухо P80 ÷ P120, знежирити та заґрунтувати поверхню епоксидним ґрунтом.	
Алюміній	Знежирити, матувати абразивним полотном, знежирити.	
Двокомпонентні епоксидні ґрунти	Знежирити, зашліфувати насухо P220 ÷ P240, знежирити.	
Двокомпонентні акрилові ґрунти	Знежирити, зашліфувати насухо P220 ÷ P240, знежирити.	
Увага: Шпатлівку не слід наносити безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primery), однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні вироби.		
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ		
	TECH PLUS 1 Betox-50PC	За вагою:
		100 г 2 г
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК (VOC)		
VOC II/B/b ліміт*	250 г/л	
VOC фактичний	90 г/л	
* Для готової до застосування суміші відповідно до Директиви ЄС 2004/42/CE		
УМОВИ НАНЕСЕННЯ		
Рекомендовано наносити шпатлівку при температурі вище +10°C.		
НАНЕСЕННЯ		
	Очистити та зашліфувати поверхню.	
	Знежирити.	
	Ретельно перемішати компоненти до отримання однорідного кольору. Дотримуватися необхідної кількості затверджувача. Рекомендується використовувати дозатор шпатлівки для правильних пропорцій компонентів.	
	Шпатлювати. Загальна товщина шару: не більше 5 мм.	

	4 ÷ 6 хв. / 20°C		
ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ			
	10°C	20°C	60°C
	60 ÷ 90 хв.	20 ÷ 30 хв.	10 хв.
УВАГА: Час ЗАТВЕРДІННЯ стосується температури оброблюваних елементів.			
ШЛІФУВАННЯ			
	Чорнове	P80 ÷ P120	
	Фінішне	P120 ÷ P240	
КОЛІР			
Сірий, бежевий			
ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ			
Розчинник для нітроцелюлозних виробів			
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ			
Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, подалі від джерел вогню та тепла, при температурі від 5 до 35°C. Уникати дії сонячних променів.			
СТРОК ПРИДАТНОСТІ			
TECH PLUS 1	12 місяців/20°C		
БЕЗПЕКА			
Див. Паспорт безпеки			
ІНША ІНФОРМАЦІЯ			
Реєстраційний номер: 000024104. Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, наведені в цьому матеріалі, відповідають поточному стану знань про наші продукти та можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови дотримання наших інструкцій і виконання робіт відповідно до стандартів. Необхідно провести пробне застосування продукту через можливі різні реакції виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи вплинули чинники, що виходять за межі нашого контролю.			