

Технічний паспорт

NOVOTEC 3290

Швидковисихаюча алкідна емаль – глянець
Однокомпонентна, модифікована алкідна емаль,
що висихає на повітрі

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Пігментні пасти

THIN 50

Універсальні пігментні пасти

Універсальний розріджувач
повільний, стандартний, швидкий




ЗАСТОСУВАННЯ

- Транспортні засоби
- Машини та обладнання
- Зовнішні поверхні резервуарів
- Сталеві конструкції

ВЛАСТИВОСТІ

- Відмінна покривна здатність та розтікання
 - Висока продуктивність
 - Добра хімічна стійкість
- Висока стійкість до атмосферних умов
 - Добра механічна міцність
 - Підвищена тиксотропія

10.00.0024

ОСНОВИ				
Ґрунти: акрилові, поліуретанові, епоксидні		Підготуйте відповідно до інформації, що міститься в специфікаціях ґрунтів.		
Старі лакофарбові покриття		Матувати, знежирити.		
Поліефірні ламінати		Матувати, знежирити.		
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ				
	NOVOTEC 3290 THIN 50	За об'ємом	За вагою:	
		100 0 - 15%	100 0 - 15	
Кількість розріджувача додається у перерахунку на емаль. Не додавайте розріджувач для гідродинамічного нанесення.				
В'ЯЗКІСТЬ				
	DIN4/20°C	45 - 65 с		
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПЛУК (VOC)				
VOC фактичний		560 - 610 г/л залежно від кольору		
УМОВИ НАНЕСЕННЯ				
Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою. Температура фарби, поверхні, що фарбується, та навколишнього середовища повинна бути в межах від +10°C до +35°C, а відносна вологість не повинна перевищувати 80%. Температура поверхні, що фарбується, повинна бути вищою за температуру точки роси щонайменше на 3°C. Ретельно перемішати фарбу (якщо на поверхні фарби утворюється плівка, видалити її)				
НАНЕСЕННЯ				
 УВАГА: слід враховувати вказівки виробника обладнання	Пневматичне розпилення	Сопло 1.3-1.5 мм	Тиск 2 – 4 бар	Відстань 15-20 см
	Гідродинамічне розпилення з подачею повітря	0.28 □ 0.33 мм (0.011" □ 0.013 ")	150 □ 200 бар Подача повітря 2 бари	10 □ 15 см
	Кількість шарів	1-2 Наносити наступні шари протягом 1-5 год. після нанесення попереднього шару		
	Товщина одного сухого шару.	45 □ 55 мкм		
	Витрата готової суміші до використання для товщини сухого покриття в зазначеному діапазоні	9 -10 м²/л 0,10 – 0,11 л/м² при 50 мкм		
	Час міжшарового випаровування	5 □ 10 хв.		

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ				
Продукт	Вміст твердих часток за вагою	Вміст твердих часток за об'ємом	Густина	Розтирання
NOVOTEC 3290	≈ 44%	≈ 44%	0,95-1,0 г/см³	< 15 мкм
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ				
При 60° – близько 80				
ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ				
	10°C		20°C	
Пилесухість	5 год.		30 хв.	
Висихання на відлип	12 год.		1,5 год.	
Робоча твердість	24 год.		10 год.	
УВАГА: Час ЗАТВЕРДІННЯ стосується температури оброблюваних елементів.				
ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ				
Універсальний розріджувач THIN 50 або розчинник для нітроцелюлозних виробів.				
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ				
Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, подалі від джерел вогню та тепла, при температурі від 5 до 35°C. Уникати дії сонячних променів.				
СТРОК ПРИДАТНОСТІ				
NOVOTEC 3290		12 місяців/20°C		
Пігментні пасти		24 місяці/20°C		
THIN 50		24 місяці/20°C		
* В оригінальному, щільно закритому контейнері				
БЕЗПЕКА				
Див. Паспорт безпеки				
ІНША ІНФОРМАЦІЯ				
Реєстраційний номер: 000024104.				
Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, наведені в цьому матеріалі, відповідають поточному стану знань про наші продукти та можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови дотримання наших інструкцій і виконання робіт відповідно до стандартів. Необхідно провести пробне застосування продукту через можливі різні реакції виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи вплинули чинники, що виходять за межі нашого контролю.				