

Технічний паспорт

NOVOCOAT 4090

Акрилова емаль – глянцева

Двокомпонентна, акрилова фінішна емаль,
що твердне під дією аліфатичного ізоціанату

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Пігментні пасти	Універсальні пігментні пасти
HARD 10 STANDARD	Стандартний затверджувач для поліуретанових виробів
HARD 10 FAST	Швидкий затверджувач для поліуретанових виробів
THIN 50	Універсальний розріджувач повільний, стандартний, швидкий

ЗАСТОСУВАННЯ

- Транспортні засоби
- Машини та обладнання
- Зовнішні поверхні резервуарів
- Сталеві конструкції

ВЛАСТИВОСТІ

- Висока продуктивність
- Відмінна покриваність та розтікання
 - Дуже добра хімічна стійкість
- Відмінна стійкість до атмосферних умов
 - Дуже добра механічна міцність

ОСНОВИ				
Ґрунти: акрилові, поліуретанові, епоксидні		Підготуйте відповідно до інформації, що міститься в інструкціях до ґрунтів.		
Старі лакофарбові покриття		Матувати, знежирити.		
Поліефірні ламінати		Матувати, знежирити.		
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ				
	NOVCOAT 4090 HARD 10 THIN 50	За об'ємом	За вагою	
		3	100	
		1	32	
		10 - 20%	9 -18	
Кількість розріджувача додається у перерахунку на емаль.				
В'ЯЗКІСТЬ				
	DIN 4/20°C	18 ÷ 22 с		
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПЛУК (VOC)				
VOC фактичний		прибл. 530 г/л залежно від кольору		
УМОВИ НАНЕСЕННЯ				
Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою. Температура фарби, поверхні, що фарбується, та навколишнього середовища повинна бути в межах від +10°C до +35°C, а відносна вологість не повинна перевищувати 80%. Температура поверхні, що фарбується, повинна бути вищою за температуру точки роси щонайменше на 3°C.				
СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ				
Емаль можна експлуатувати в діапазоні температур від -60°C до +80°C. Допускається періодична експлуатація при температурах до +120°C.				
НАНЕСЕННЯ				
 УВАГА: слід враховувати вказівки виробника обладнання	Пневматичне розпилення	Сопло 1.3 ÷ 1.5 мм	Тиск 2 ÷ 4 бар	Відстань 15 ÷ 20 см
	Гідродинамічне розпилення з повітряною заслінкою. Не рекомендується використовувати з HARD 10 FAST та THIN 50 FAST.	0.23 ÷ 0.28 мм (0.009" ÷ 0.011 ")	100 ÷ 120 бар Повітряна заслінка 2 бари	10 ÷ 15 см
	Кількість шарів	1 ÷ 2		
	Товщина одного сухого шару.	20 ÷ 30 мкм		
	Витрата готової суміші до використання для товщини сухого покриття в зазначеному діапазоні	10 ÷ 12 м²/л 0.10 ÷ 0.08 л/ м² при 50 мкм		

БЕЗПЕКА

Див. Карта характеристики

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Реєстраційний номер: 000024104.

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, наведені в цьому матеріалі, відповідають актуальному стану знань про наші продукти та можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови дотримання наших інструкцій і виконання робіт відповідно до стандартів. Необхідно провести пробне застосування продукту через можливі різні реакції виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи вплинули чинники, що виходять за межі нашого контролю.