

Технічний паспорт

NOVORUST 2750 DTM

Ґрунт-емаль епоксидна – напівматова

Затверджується поліаміном. Містить антикорозійні пігменти на основі оксидів цинку, алюмінію та фосфору

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Пігментні пасти	Універсальні пігментні пасти
H5960 STANDARD	Стандартний затверджувач
H5960 FAST	Швидкий затверджувач
THIN 60	Розріджувач для епоксидних продуктів


ЗАСТОСУВАННЯ

- Внутрішні сталеві конструкції

ВЛАСТИВОСТІ

- Висока продуктивність
- Відмінна покриваність та розтікання
 - Дуже добра хімічна стійкість
- Відмінна стійкість до атмосферних умов
 - Дуже добра механічна міцність
- Можливість нанесення до 200 мкм мокрим шаром в один прохід

27.06.2024

НАНЕСЕННЯ						
 УВАГА: слід враховувати вказівки виробника обладнання	Пневматичне розпилення			Сопло	Тиск	Відстань
				1.8 ÷ 2.2 мм	2 ÷ 4 бар	15 ÷ 20 см
	Гідродинамічне розпилення з повітряною заслінкою Рекомендовано з H5960 STANDARD та THIN 60.			0.33 ÷ 0.38 мм (0.013" ÷ 0.015 ")	100 ÷ 180 бар Повітряна заслінка 2 бари	10 ÷ 15 см
	Кількість шарів			1 - 2		
	УВАГА: Мінімальна товщина шару ґрунт-емалі для сталі не може бути меншою за 100 мкм.					
	Товщина одного сухого шару.			80 - 100 мкм		
	Витрата готової суміші до використання для товщини сухого покриття в зазначеному діапазоні			5 м²/л 0.20 л/ м² при 100 мкм		
	Життєздатність суміші при 20°C			8 год. для затверджувача H5960 STANDARD 4 год. для затверджувача H5960 FAST		
	Час випаровування між шарами			10 ÷ 15 хв.		
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ						
При 60° – близько 50 Увага: ступінь глянцевої залежить від способу нанесення, товщини нанесених шарів та кольору.						
ТЕХНІЧНІ ДАНІ						
Продукт	Вміст твердих часток за вагою		Вміст твердих часток за об'ємом		Густина	Розтирання
NOVORUST 2750 DTM	≈ 65 ÷ 70 %		≈ 46 ÷ 52 %		≈ 1,40 ÷ 1,45 г/см³	< 12.5 мкм
H5960	68 %		65 %		0,92 г/см³	—
NOVORUST 2750 DTM + H5960 (6+1)	≈ 66 ÷ 70 %		≈ 49 ÷ 54 %		≈ 1,33 ÷ 1,37 г/см³	< 12.5 мкм
ЧАС ЗАТВЕРДЖЕННЯ						
	Затверджувач H5960 STANDARD			Затверджувач H5960 FAST		
	10°C	20°C	60°C	10°C	20°C	60°C
Пилесухість	-	60 хв.	15 хв.	3 год.	45 хв.	-
Висихання на відлип	-	5 год.	40 хв.	18 год.	4 год.	-
Робоча твердість	-	24 год.	60 хв.	28 год.	18 год.	-
УВАГА: Час затвердження стосується температури оброблюваних елементів.						

NOVORUST 2750 DTM

Технічний паспорт
27.03.2024

ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ	
Універсальний розріджувач THIN 60 або розчинник для нітроцелюлозних виробів.	
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ	
Зберігати в сухих приміщеннях, подалі від джерел вогню та тепла, при температурі від +5 до +35°C. Уникати дії сонячних променів.	
СТРОК ПРИДАТНОСТІ	
NOVORUST 2750 DTM	24 місяці/20°C
Пігментні пасти	24 місяці/20°C
H5960 STANDARD	24 місяці/20°C
H5960 FAST	24 місяці/20°C
THIN 60	24 місяці/20°C
* В оригінальному, щільно закритому контейнері.	
БЕЗПЕКА	
Див. Карта характеристики	
ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Реєстраційний номер: 000024104. Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, наведені в цьому матеріалі, відповідають актуальному стану знань про наші продукти та можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови дотримання наших інструкцій і виконання робіт відповідно до стандартів. Необхідно провести пробне застосування продукту через можливі різні реакції виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи вплинули чинники, що виходять за межі нашого контролю.	