

LIQUID PUTTY

Легка шпатлівка, яка легко шліфується



ВЛАСТИВОСТІ

Легка шпатлівка LIQUID – це сучасна багатофункціональна шпатлівка, яка базується на унікальних, дуже дрібних мікросферичних наповнювачах. Структура шпатлівки дозволяє її легко наносити і створює гладку поверхню для шліфування.

В шпатлівці застосовано систему Mixing Indicator та добавки, які обмежують поглинання вологи.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічний склад: Ненасичена поліефірна смола

Колір: Зелена в упаковці. Жовта після затвердіння.

Питома вага: 1,17 кг/л при 20°C

ЛОС: ЛОС II/B/b ліміт* - 250 г/л

ЛОС фактичне - 90 г/л

* Для готової до нанесення суміші за Директивою ЄС 2004/42/CE

ОСНОВИ

Шпатлівка має високу адгезію з вуглецевою сталлю, алюмінієм, поліефірними ламінатами та більшістю видів оцинкованої сталі, які нині використовуються.

Не накладайте шпатлівку безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primery), однокомпонентні акрилові і нітроцелюлозні продукти.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Процес		Поліефірні і епоксидні ламінати	Сталь	Оцинкована сталь	Алюміній	Акрилові ґрунти 2K	Старі лакові покриття
	P80	✓	✓				
	P120	✓	✓				
	P220					✓	✓
	P280					✓	✓
	Абразивне полотно			✓	✓		
	Змивка	✓	✓	✓	✓	✓	✓

НАНЕСЕННЯ

	Liquid ЗАТВЕРДЖУВАЧ	За об'ємом
		100 мл 2 мл
	20°C	3 - 6 хвилин
	товщина	максимум 5 мм

ЧАС ВИСИХАННЯ

	 20°C	 60°C	 50-60 см 55-60°C
	20 - 30 хвилин	10 хвилин	8 хвилин

ШЛІФУВАННЯ

	Попередня суха обробка	P80 ÷ P120
	Фінішна суха обробка	P120 ÷ P240

ПОКРИВАЄТЬСЯ МАТЕРІАЛАМИ:

	Поліефірна кінцева шпатлівка
	Поліефірна шпатлівка для нанесення способом розпилення, акрилові ґрунти, епоксидні ґрунти

ЗАУВАЖЕННЯ:

Додавати затверджувач в кількості, що вимагається.

Продукт призначений для професійного використання.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

Мінімальна температура нанесення +10°C

ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ

Розріджувач для акрилових виробів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних виробів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, далі від джерел вогню і тепла.

Уникати безпосередньої дії сонячного випромінювання

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ

LIQUID: 24 місяці/20°C

БЕЗПЕКА

Див. Паспорт безпеки

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Реєстровий номер: 000024104

Ефективність наших систем - це результат лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, які містить цей матеріал, відповідають актуальному стану знань про наші продукти і можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови, що будуть виконуватися наші інструкції, а роботи виконуватимуться згідно з правилами хорошого ремесла. Виконання тестового застосування продукту є обов'язковим, враховуючи потенційно різну реакцію між продуктом та різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи впливали чинники, що знаходяться поза нашим контролем.